

FICHA TÉCNICA SERIE PREMIUM

FICHA TÉCNICA

PREMIUM

Onwall Surfaces® es un revestimiento mural de gran formato, creado con el objetivo de decorar interiores, tanto comerciales como residenciales.

Se trata de un panel composite con capas externas de aluminio y núcleo mineral, de poco peso, robusto y fácilmente manipulable. Sus cualidades técnicas nos aportan una gran estabilidad dimensional y una altísima resistencia al fuego y a la humedad.

Onwall Surfaces® serie Premium se presenta en tres acabados diferentes: acabado Gloss, con un acabado alto brillo, acabado Silk, con un acabado sedoso, y acabado Matt, con un acabado texturizado mate.

Onwall Surfaces® serie Premium tiene un grosor de 4mm y unas dimensiones de 2600x1220 (Acabado Matt) y 2600x1200 (Acabado Gloss y Silk).

Onwall Surfaces® serie Premium tiene una clasificación de resistencia al fuego de Bs1D0 y una resistencia al rayado superior a 20 Newtons.



CARACTERÍSTICAS	VALORES			STANDARD
Acabados	MATT	SILK	GLOSS	-
Tamaños (mm)	1220X2600X4	1200X2600X4	1200X2600X4	-
Resistencia al fuego	BS1D0			EN 13501-1 2007+A1 2010
Resistencia a los líquidos fríos (1h)	5			UNE-EN 12720 09+A1 2014
Resistencia al impacto por caída de bola (1) Altura en mm Diámetro en huella en mm	>2.000 <10			UNE-EN 14323 2017
Resistencia al rayado A (N)/método	>20	>13	>20	UNE-EN 15186 2012 (método A)
Resistencia antibacteriana	0			EN ISO 846 1997
Resistencia al vapor de agua (grado)	5			UNE-EN 14323 2017
Resistencia al calor húmedo 85°C	5			UNE-EN 12721 09+A1 2014
Resistencia al calor seco 100°C	5			UNE-EN 12722 09+A1 2014
Espesor de aluminio	0,3mm			DIN 1784
Peso	6,30 Kg/m²			-
Expansión térmica lineal (²)	2,4 a 100°C mm/m			EN1999 1-1 (Diferencia de Tª °C)
Coeficiente de transición de calor U	5,48 W/m2k			DIN 4108
Rango de temperatura	-50°C +80°C			-
Corrosión (240h)	whithout changes			UNE EN 14428/UNE EN 9227
Aptitud para limpieza (³)	5			UNE EN 14428/UNE EN 12720
Resistencia a productos químicos y manchas (⁴)	whithout changes			UNE EN 14428
VOC emission test package including odour tests (Indoor Air Europe Superior) (⁵)	A+			EN 16516

(1) Se ha considerado la resistencia al impacto del revestimiento y no la del propio panel soporte, ya que a dicha altura no se producen grietas o huellas superiores a 10 mm. No obstante, el panel soporte sufre una deformación en planicidad desde alturas de caída menores, especialmente visible en la muestra de alto brillo.

(2) El valor de 2,4mm/metro es a 100° de temperatura ambiente. Por cada 20° de variación de temperatura en la zona donde está instalado el producto, es aceptable una dilatación máxima de 0,48mm/m.

(3) Productos ensayados: lejía, vinagre, alcohol 96o, alcohol de limpieza, Aguarrás, Amoniaco, Viakal y Fairy. En el caso del aguarrás el resultado es 4.

(4) Los productos ensayados son: ácido acético (10%), Hidróxido sódico (10%), Etanol (70%), Blanqueador y Azul de metileno.

(5) French VOC regulations.